

# Devcon 1 Minute™ Epoxy Gel

Epoxy; Epoxide

Devcon

## Описание материалов:

Super-fast epoxy which bonds to metals, glass, fiberglass, and ceramics. Sets up in 30 seconds for instant adhesion

Intended Use:

Repairing furniture, jewelry, china, appliances and models.

Product features:

100% reactive, no solvents

Parts fixture in less than 1 minute

Fast-curing adhesive that bonds metals

Главная Информация			
Характеристики	Сплоченность Ускоренная Настройка		
Используется	Клей		
Внешний вид	Непрозрачный Янтарь		
Формы	Гель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.929	cm <sup>3</sup> /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Impact Resistance	9.46	kJ/m <sup>2</sup>	
Температура обслуживания-Сухой	-40 - 93	°C	
Work Time	45.0	sec	
Растяжимое сцепление сдвига	11.0	MPa	ASTM D1002
Плотность <sup>1</sup>	1.13	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Удлинение при растяжении (Break)	1.0	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	19	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 1.0

Component a

Mixing ratio by capacity: 1.0

Mixing ratio by weight: 1.0

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Терморегулирующая вязкость 70000 cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения	2.0	hr	
-------------------	-----	----	--

#### NOTE

1. Mixed

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

