

Aquathene® CM04482

Proprietary

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

AQUATHENE CM04482 is a catalyst masterbatch designed for use with AQUATHENE AQ120000 ethylene vinylsilane copolymer. When CM04482 is added at 5 wt % to AQ120000, the resulting material is capable of crosslinking when exposed to moisture.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Crosslinkable | | |
| Используется | Смешивание Применение проводов и кабелей | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.910 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 7.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Зона цилиндра 1 темп. | 135 | °C | |
| Зона цилиндра 2 температура. | 145 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 155 | °C | |
| Зона цилиндра 4 темп. | 160 | °C | |
| Температура адаптера | 165 | °C | |
| Температура матрицы | 170 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat