

Geon™ Vinyl Dry Blend E6755

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Dry Blend E6755 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Dry Blend E6755 include automotive, construction applications and sheet.

Characteristics include:

Heat Resistant

Impact Resistant

Главная Информация	
UL YellowCard	E41877-476365
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Высокая ударопрочность
Используется	Детали интерьера автомобиля Ограждение и настил Профили Лист
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D1638
PVC Cell Classification	16353		ASTM D1784

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	82		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	45.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2810	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	82.0	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	1100	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	55.2	J/cm	

23°C ⁴	245	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 3.18 mm)	69.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	193 to 210	°C	
NOTE			
1.	Type I, 5.1 mm/min		
2.	Type I, 5.1 mm/min		
3.	Procedure A, C.125 Dart		
4.	Procedure B, C.125 Dart		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat