

POLYAXIS® RLLP 622

High Density Polyethylene

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

POLYAXIS® RLLP 622 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by rotational molding and is available in North America. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Внешний вид	Доступные цвета Белый		
Формы	Гранулы Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield, Rotational Molded)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break, Rotational Molded)	50	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Rotational Molded)	586	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Impact Strength (-40°C, 3.18 mm, Rotational Molded)	27	J	ARM
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Rotational Molded)	48.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm, Any Color)	V-2	UL 94	
NOTE			
1.	Compression Molded		
2.	51 mm/min		
3.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

