

Chemlon® 412

Polyamide 6

Teknor Apex Company (Chem Polymer)

Описание материалов:

Chemlon® 412 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding.

Important attributes of Chemlon® 412 are:

Good Mold Release

Lubricated

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Смазка | | |
| Характеристики | Общее назначение | | |
| | Хороший выпуск пресс-формы | | |
| | Смазка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.12 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (23°C) | 72.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | 15 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 2690 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (23°C) | 110 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 65.6 | °C | ASTM D648 |
| Температура плавления | 243 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

