

Rotuba CA Rotuba S

Cellulose Acetate

Rotuba Extruders, Inc.

Описание материалов:

Rotuba CA Rotuba S is a cellulose acetate (CA) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. The application areas of Rotuba CA Rotuba S include tools, consumer goods and medical/health care. The main features are: environmental protection/green.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Обновляемые ресурсы Хорошая стабильность Хорошая стабильность цвета | | |
| Используется | Форма Кнопка Игрушка Очки | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Поглощение воды (24 hr) | 2.6 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 17 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 17.2 | MPa | ASTM D638 |
| Fracture | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 55 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 758 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 24.1 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -40°C | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 380 | J/m | ASTM D256 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

