

Braskem PE FG 31

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

FG31 is a Linear Low Density Polyethylene, copolymer of butene-1, produced by solution process. Developed for blown film extrusion in blends with polyethylenes. Films obtained with this product show excellent mechanical properties. It contains antioxidant additives.

Applications:

Stretch films; heavy-duty bags; liners; LDPE and HDPE blends and packages for general use.

Главная Информация			
Добавка	<p>Вспомогательные средства для обработки</p> <p>Антикачающий агент</p> <p>Устойчивость к окислению</p> <p>Противоскользящий агент</p>		
Характеристики	<p>Бутене комномер</p> <p>Гладкость</p> <p>Устойчивость к царапинам</p> <p>Устойчивость к окислению</p> <p>Универсальный</p> <p>Узкое молекулярное распределение веса</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Ламинат</p> <p>Смешивание</p> <p>Универсальный</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.919	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, blown film	40.0	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, blown film	30.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD: Broken, 25 µm, blown film	930	%	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, blown film	1300	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	80	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD: 25 µm, blown film	120	g	ASTM D1922
TD: 25 µm, blown film	400	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 25.0 µm, Blown Film)	107		ASTM D2457
Haze (25.0 µm, Blown Film)	11	%	ASTM D1003

Инструкции по экструзии

Blow Up Ratio: 1.8-3.0:1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat