

Generic SBR, Unspecified

Styrene Butadiene Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic SBR, Unspecified
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920 to 1.00	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	60 to 100	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	40 to 80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	3.00 to 23.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	380 to 650	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	34.7 to 35.6	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

