

PRIMALENE WPP541

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 13 melt index low density polyethylene

Applications:

Housewares

Tamper evident, snap-on caps

Wine bottle sleeve caps

Features:

Excellent flexibility

Excellent flow

Moderate mold release

Good warpage resistance

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая гибкость Хороший поток Низкая плотность Устойчивый к деформации		
Используется	Колпачки Приложения для обслуживания пищевых продуктов Товары для дома Неспецифические пищевые приложения		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	46		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	8.96	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная ²	207	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-52.2	°C	ASTM D746

Викат Температура размягчения	85.6	°C	ASTM D1525
-------------------------------	------	----	------------

NOTE

1. 51 mm/min
2. 13 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat