

Petlon R-Prime PET Clear 100

Polyethylene Terephthalate

Petlon Polymers Ltd

Описание материалов:

100% Post Consumer Recycled, Polyester Clear.

Processing Method: Fibre Spinning, Packaging and Strap Manufacture

Главная Информация	
UL YellowCard	E337459-100912822
Переработанное содержание	Да, 100%
Используется	Волокна
	Упаковка
	Обвязка
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Непрерывная нить/спиннинг
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	g/cm ³	ISO 1183
Внутренняя вязкость	0.64 to 0.70		Internal Method

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	258	°C	DSC

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	140	°C
Время сушки	> 4.0	hr
Температура расплава	260 to 290	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

