

AKROMID® B3 GF 15 natural (2469)

15% стекловолокно

Polyamide 6

AKRO-PLASTIC GmbH

Описание материалов:

AKROMID® B3 GF 15 natural (2469) is a 15% glass fibre reinforced polyamide 6 with medium stiffness and strength and light inherent color
Applications are mainly components in mechanical engineering and in the automotive industry

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу			
Характеристики	Высокая жесткость			
	Средняя прочность			
Используется	Инженерные приложения			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA6 GF15			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.23	--	g/cm ³	ISO 1183
Spiral Flow	87.0	--	cm	Internal Method
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow	0.70	--	%	
Flow	0.30	--	%	
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	7.7 to 8.3	--	%	ISO 62
Humidity Absorption - 62% RH (70°C)	2.6 to 2.9	--	%	ISO 1110
Reinforcement Content	15	--	%	ISO 1172
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 961/30)	180	--	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	6100	3300	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	120	75.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	10	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ¹	5200	--	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	180	--	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA

-30°C	6.0	--	kJ/m ²
23°C	7.0	11	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	43	--	kJ/m ²
23°C	52	95	kJ/m ²

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	205	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ³	220	--	°C	DIN EN 11357-1
CLTE				
Flow : 23 to 80°C	2.3E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 80°C	9.6E-5	--	cm/cm/°C	

Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности				
	1.0E+12	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости				
	1.0E+13	1.0E+10	ohms-cm	IEC 60093
Comparative Tracking Index (Solution A)				
	600	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость				
Скорость горения ⁴ (1.00 mm)	< 100	--	mm/min	FMVSS 302
Огнестойкость (1.60 mm)	НВ	--		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.60 mm)				
	650	--	°C	IEC 60695-2-12

NOTE

- 2.0 mm/min
- 2.0 mm/min
- 10 K/min, DSC
- >1 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

