

ALTECH® PC + ABS ECO 1000/500

Polycarbonate + ABS

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALTECH®PC ABS ECO 1000/500 is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. ALTECH®The application fields of PC ABS ECO 1000/500 include electrical/electronic applications, housing, automobile industry and water pipes/pipes/drinking water.

Features include:

Comply with REACH standard
environmental protection/green
ROHS certification

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Используется	Электрическое/электронное применение Трубопроводная система Переключатель Соединитель Применение в автомобильной области Чехол		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	14.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	60.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	30	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	90.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	60	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	130	°C	ISO 306/B50
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
Dehumidification desiccant	100 - 110	°C	

Hot air dryer	100 - 110	°C
Время сушки		
Dehumidification desiccant	4.0 - 8.0	hr
Hot air dryer	2.0 - 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	240 - 280	°C
Температура формы	70 - 100	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat