

## EVICOM™ RG7/760

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

Description : Lead stabilised, opaque extrusion grade

Application : General rigid profile extrusions

Specification : Medium impact

BS 476 Part 7 : 1987 : Class 1Y

VCM Content, EEC- 81/432CEE: <1 ppm

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор свинца		
Характеристики	Хорошая стабильность		
	Средняя ударопрочность		
Используется	Профили		
Рейтинг агентства	BS 476 Часть 7, класс I		
	ЕС неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			BS 2782 620A
-- 1	1.47	g/cm <sup>3</sup>	
-- 2	1.49	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant (23°C)	2800	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	44.0	MPa	BS 2782
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	78.0	°C	BS 2782 120B
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность (23°C)	0.16	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	ohms	BS 2782
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	BS 2782
NOTE			

- 
- |    |                   |
|----|-------------------|
| 1. | Naturals & colors |
| 2. | Whites            |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

