

Armlen® PP TM 15-1AP

Polypropylene

Poly Plastic

Описание материалов:

Armlen® PP TM 15-1AP is a Polypropylene product. It is available in Europe.

| Главная Информация | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Плотность | 1.30 | g/cm ³ |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 4.7 | g/10 min |
| Формовочная усадка | 0.70 to 0.90 | % |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Tensile Stress (Yield) | 23.0 | MPa |
| Флекторный модуль (23°C) | 2000 | MPa |
| Флекторный стресс | 30.0 | MPa |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
| Charpy Unnotched Impact Strength | | |
| -40°C | 20 | kJ/m ² |
| 20°C | 50 | kJ/m ² |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Heat Deflection Temperature | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 105 | °C |
| 1.8 MPa, Unannealed | 55.0 | °C |
| Температура плавления | 162 | °C |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельное сопротивление поверхности ¹ | 1.0E+15 | ohms |
| Сопротивление громкости ² | 1.0E+17 | ohms-cm |
| Электрическая прочность ³ | 36 | kV/mm |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура зажигания провода свечения | 960 | °C |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Burn Resistant Category | PX-0 | |
| Trekingostoykost (комплект) | 14000 | mm |
| NOTE | | |
| 1. | Dry | |
| 2. | Dry | |

3.

Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

