

SMOKEGUARD™ III 1091-A1 NATURAL

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A HIGHLY FLAME RETARDED, LEAD FREE, LOW SMOKE INSULATING COMPOUND FOR PLENUM CABLE CONSTRUCTIONS REQUIRING COMPLIANCE TO U.L. SUBJECT 910 MODIFIED STEINER TUNNEL TEST.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца Низкий уровень дыма		
Используется	Пленочный кабельный кожух		
Рейтинг агентства	UL неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.55 to 1.59	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	64 to 70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
0.381 mm	17.2	MPa	
1.91 mm	15.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break, 1.91 mm	210	%	
Break, 0.381 mm	190	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-3.00	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (23°C, 100 MHz)	3.30		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C, 100 MHz)	0.016		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	49	%	ASTM D2863
Дым	5.0	%	ASTM D4100

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

