

SEQUEL® 1440 FP BLK

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1440 FP BLK engineered polyolefin material is designed for large automotive exterior applications that require ductile impact properties at low temperatures, excellent paintability, and processability.

Главная Информация			
Характеристики	Ковкий материал Хорошая технологичность Ударопрочность при низкой температуре Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Yield, 4.00 mm)	22.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (4.00 mm)	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	28	kJ/m ²	ISO 180
NOTE			
1.	150x10x4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

