

ExxonMobil™ LDPE LD 156 Series

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 156 series is a low density polyethylene grade, especially suitable for composite films and coextruded films. They have good mechanical properties, hardness and optical properties, and combine extremely low crystal point formation. These grades conform to the film appearance specification. Two kinds of additive packages can be specially made according to the needs of the compound machine. LD 156 are manufactured in narrow specifications to meet the requirements of composite membranes for high consistency.

Главная Информация	
Добавка	LD 156HE: Противоскользкий агент (1500 ppm); Термостабилизатор; Противоскользкий агент (550 ppm) LD 156BW: стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.75	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	260	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	294	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	27.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	22.4	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	300	%	ASTM D882
TD: Fracture	530	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	140	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	380	g	ASTM D1922
TD	190	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	65		ASTM D2457
Haze	6.9	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical, Inc. (NYSE: XOC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation, is a registered trademark of ExxonMobil Chemical, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

