

## Jackdaw ABS GX10WT6443

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Jackdaw Polymers

### Описание материалов:

Jackdaw ABS GX10WT6443 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Europe. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.30	%	ASTM D570, ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Yield	40.0	MPa	ISO 527-2
--	40.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	10	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флексорный модуль	2300	MPa	ASTM D790, ISO 178
Flexural Strength	68.0	MPa	ASTM D790, ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Ударная прочность <sup>1</sup>	5.00	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Charpy Unnotched Impact Strength <sup>2</sup>	70.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Charpy Unnotched Impact Strength	70	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	90.0	°C	ISO 75-2/B
0.45 MPa, Annealed	90.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	85.0	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, Annealed	85.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	

NOTE	
1.	Method B
2.	Method A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

