

Mirathane™ M85F (Halogen)

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

Mirathane™ M85F (Halogen) is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Главная Информация			
Добавка	Галоген		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Соединительный кабель Кабель питания с разъемом Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	50.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	3.00	MPa	
300% Strain	7.00	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	15.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength	60.0	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла ¹	-60.0	°C	ASTM D3417
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
NOTE			
1.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

