

ELASTOSIL® R plus 533/60 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Cable, general purpose, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Промышленная изоляция кабеля Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Каландрирование Экструзия Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	73		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.90	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	460	%	DIN 53504
Комплект сжатия	71	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	32.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	23	kV/mm	DIN IEC 243
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	2.0E-4		DIN VDE 0303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

