

TOTAL Polyethylene HDPE SB 1359 NA

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

SB1359NA: Excellent stress cracking resistance, high stiffness

Applications: Household chemicals, industrial chemicals, industrial parts, food packaging, person care packages

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Жесткий, высокий Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Высокая плотность | | |
| Используется | Упаковка Промышленные компоненты Пищевая упаковка | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.958 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Экологическое сопротивление растрескиванию | | | ASTM D1693B |
| 10% Igepal | > 125 | hr | ASTM D1693B |
| 100% Igepal | > 200 | hr | ASTM D1693B |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 31.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | > 600 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1450 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Викат Температура размягчения | 127 | °C | |
| Heat Distortion | 72 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | Type 4, 51mm/min | | |
| 2. | Type 4, 51mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

