

## Ultrason® E 7020 P

Polyethersulfone

BASF Corporation

### Описание материалов:

Polyethersulfone flakes, e.g. for membrane applications and coatings.

Главная Информация			
Используется	Нанесение покрытия Мембраны		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Хлопья		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	Песу		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.25	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	1.0	%	ISO 62
Номер вязкости <sup>1</sup>	105	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Молекулярный вес-GPC в DMAc <sup>2</sup>	92000	g/mol	
Mw/Mn-GPC в DMAc <sup>3</sup>	3.00		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла <sup>4</sup>	225	°C	ISO 11357-2

NOTE	
1.	in 0,01 g/ml Phenol/1,2, ortho-Dichlorbenzol, 1:1
2.	PMMA standard
3.	PMMA standard
4.	10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

