

## SEQUEL® 2396 SP NH167L BLK

Polypropylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Sequel 2396 SP NH167L BLK thermoplastic polyolefin material is typically used for molded-in-color automotive interior applications that require stiffness, dimensional stability, and high impact characteristics.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, хороший Высокая ударопрочность	
Используется	Автомобильные внутренние детали Приборная панель автомобиля	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.00	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	19	g/10 min
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость Роквелла	84	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	22.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	160	%
Флекторный модуль (23°C)	2850	MPa
Flexural Strength (23°C)	40.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact		
-30°C	45	J/m
23°C	420	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке		
0.45 MPa, not annealed	135	°C
1.8 MPa, not annealed	75.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

