

## Ablebond 8350M

Серебристый  
Ероху; Epoxide  
Henkel Ablestik

### Описание материалов:

Ablebond 8350M is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) material filled with silver. It is available in North America. Primary attribute of Ablebond 8350M: Conductive.

Typical applications include:

Adhesives/Tapes

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебристый		
Характеристики	Электропроводящий		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Электрические детали		
Формы	Гранулы		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	85.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	3.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	1.8	W/m/K	ASTM C177
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (25°C)	1400	min	
Срок годности (-40°C)	52	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	11000	cP	ASTM D2393
Время демолд (150°C)	10	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat