

Exelene® LLDPE 2601

Linear Low Density Polyethylene

Montachem International, Inc.

Описание материалов:

Applications:

Blown Film, retail and food packaging applications and other industrial applications

Ideal material for blends with LDPE, thin gauge films as well as multilayer film applications

Characteristics:

The Exelene resin LLDPE 2601 meets the requirements of section 177.1520, paragraph C, from chapter 21 denominated "Olefin Polymers" from the Code of Federal Regulations of the FDA, to be utilized with direct food contact.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Антиоксидант Обработка помощи Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Антиоксидант Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Низкая плотность Комбинация		
Используется	Пищевая упаковка Приложения для обслуживания пищевых продуктов Промышленное применение Многослойная пленка Неспецифические пищевые приложения		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c)		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.917	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	

Прочность на растяжение ¹			ASTM D882A
MD : Break	41.4	MPa	
TD : Break	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении ²			ASTM D882A
MD : Break	500	%	
TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart ³ (38000 µm)			ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	290	g	
TD	550	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	7.0	%	ASTM D1003

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 510 mm/min |
| 2. | 510 mm/min |
| 3. | F50, 66 cm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

