

## Resan SAN

General Purpose Polystyrene

Polimarky Spolka Jawna

### Описание материалов:

Resan SAN is a General Purpose Polystyrene product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04 to 1.07	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	6.0 to 13	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2100 to 3100	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	20.0 to 23.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.0 to 30	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.0 to 10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	73.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	91.0	°C	ISO 306/A120

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat