

CONAPOXY® FR-1080

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CONAPOXY FR-1080 is a two-part high temperature epoxy potting system designed to meet Class H (180°C) operating requirements.

Главная Информация		
Внешний вид	Янтарь Коричневый	
Метод обработки	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	1.03	g/cm ³
-- 2	1.23	g/cm ³
Усадка	1.4	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	90	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	56.5	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tear Strength	43.8	kN/m
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности	5.5E+16	ohms
Сопротивление громкости (25°C)	9.7E+16	ohms-cm
Диэлектрическая прочность	24	kV/mm
Диэлектрическая постоянная (25°C, 1 kHz)	3.12	
Коэффициент рассеивания (25°C, 1 kHz)	4.0E-3	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 83	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	2500	cP
NOTE		
1.	Resin	

2.

Hardener

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

