

Armlen® PP TM 40-1M

Минеральный

Polypropylene

Poly Plastic

Описание материалов:

Armlen® PP TM 40-1M is a Polypropylene product filled with mineral. It is available in Europe.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.24	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.1	g/10 min
Формовочная усадка	0.50 to 0.70	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	37	%
Флекторный модуль (23°C)	3000	MPa
Флекторный стресс	32.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность (20°C)	4.0	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength		
-40°C	15	kJ/m ²
20°C	32	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	115	°C
Температура плавления	164	°C
CLTE-Поток (-20 to 110°C)	6.0E-6	cm/cm/°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости ¹	1.0E+15	ohms-cm
NOTE		
1.	Dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

