

## Kingfa PP-R0

Polypropylene

Kingfa

### Описание материалов:

Kingfa PP-R0 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific or North America.

Important attributes of Kingfa PP-R0 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Heat Resistant

Typical application of Kingfa PP-R0: Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
UL YellowCard	E171666-225761		
Характеристики	Огнестойкий Высокая термостойкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.90 to 1.1	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (23°C, Injection Molded)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 23°C, Injection Molded)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup> (23°C, Injection Molded)	2200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup> (23°C, Injection Molded)	35.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm, Injection Molded)	43	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке 0.45 MPa, Unannealed, 6.40 mm, Injection Molded	138	°C	ASTM D648

1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm,  
Injection Molded 130 °C

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
0.950 mm	V-0	
1.50 mm	V-0	

#### NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 2.0 mm/min
4. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

