

EVICOM™ GA8/057

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

BS 2571:90 Types E6, M6

Formulated without lead-based additives

Lead-free version of GA8/718

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая поверхность Низкое (нет) Содержание свинца
Внешний вид	Непрозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.30	g/cm ³	BS 2782 620A
--------------	------	-------------------	--------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	57		BS 2782 365B
---------------------------------------	----	--	--------------

BS Softness	86		BS 2782 365A
-------------	----	--	--------------

Холодный изгиб	-45	°C	BS 2782 151A
----------------	-----	----	--------------

Холодная гибкость	-35	°C	BS 2782 150B
-------------------	-----	----	--------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение	10.5	MPa	BS 2782 320A
-------------------------	------	-----	--------------

Удлинение при растяжении (Break)	380	%	BS 2782 320A
----------------------------------	-----	---	--------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

