

Alpha PVC 2232A/R-80S CLEAR 0217

Flexible Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

2232A/R-80S Clear 0217 is a flexible PVC compound based on FDA sanctioned ingredients developed primarily for extruded medical tubing. 2232A/R-80S Clear 0217 is phthalate free with excellent low temperature brittleness and radiation resistance designed to pass the requirements of Class VI USP and cytotoxicity testing for medical devices.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к излучению (гамма)		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Трубка		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP класс VI		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21 to 1.25	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, 6.35 mm)	77 to 83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	9.14	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	17.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	270	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	67.4	kN/m	ASTM D1004
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	143	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	154	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	166	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	171	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	171	°C	

Температура адаптера	171	°C
Температура расплава	166 to 177	°C
Температура матрицы	171	°C

NOTE

1. Graves

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat