

## Hifax ETA3041

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hifax ETA3041 medium melt flow, 170 MPa flexural modulus, thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a good balance of flexibility and durability. It was designed for a wide variety of molded-in color automotive exterior components.

Главная Информация			
Характеристики	Ковкий материал Хорошая гибкость Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Средний поток		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	7.00	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	170	MPa	ISO 178

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

