

TIPPLEN® H 483 F

Polypropylene Homopolymer

MOL Petrochemicals Co. Ltd.

Описание материалов:

TIPPLEN H 483 F is a homopolymer polypropylene with medium molecular weight, good mechanical properties and outstanding processability.

TIPPLEN H 483 F is recommended for split film yarns for ropes and twines, monofilaments. Film yarns are used e.g. in brush, broom filling and technical applications. This grade is also recommended for cast films and sheets, furthermore for injection moulded products (such as caps, household articles, packaging materials).

TIPPLEN H 483 F is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations.

Главная Информация

Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая технологичность
	Гомополимер
	Средний Молекулярный вес
	Перерабатываемый материал
Используется	BCF пряжа
	Колпачки
	Волокна
	Пленка
	Товары для дома
	Мононити
	Упаковка
	Веревка
	Лист
Шпагат	
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка
	Экструзия
	Литье под давлением
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	98		ISO 2039-2

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	1600	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	34.5	МПа	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1700	МПа	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C, Injection Molded)	4.0	kJ/m ²	ISO 180/A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	94.0	°C	ISO 75-2/B

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	190 to 240	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	190 to 240	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

