

KEBAFLEX® SG 75 A.1 black

Styrenic Thermoplastic Elastomer

BARLOG plastics GmbH

Описание материалов:

TPE-S, Shore A75, black

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	TPE-S		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.80	%	
Flow	1.9	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	8.50	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	680	%	ISO 527-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

