

## RTP 2099 X 112329

Unspecified

RTP Company

### Описание материалов:

ESD Protection - Extrusion Grade

Главная Информация	
Характеристики	Защита от ЭСР
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Метод обработки	Экструзия Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Moisture Content	< 0.020	%	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	65.0 to 75.0	°C
Время сушки	4.0 to 6.0	hr
Температура расплава	210 to 230	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

