

ISOTHANE® 1040AU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRECO)

Описание материалов:

Excellent wet slip resistance

Excellent abrasion resistance

Low temperature flexibility

Excellent transparency

Hydrolysis resistance

Chemical resistance

Suggested Applications:

Seals, Gaskets, Sheets, Film, Tube, Cable, Shoe Sole, Sporting Equipments and Mechanical Goods.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Устойчивость к гидролизу Гибкость при низкой температуре
Используется	Кабельный кожух Пленка Обувь Прокладки Машина/механические детали Уплотнения Лист Спортивные товары Трубка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
200°C/8.7 kg	13	g/10 min	
224°C/1.2 kg	29	g/10 min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	40		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	5.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	25.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	950	%	ASTM D412

Tear Strength ¹	55.0	kN/m	ASTM D624
----------------------------	------	------	-----------

NOTE

1. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

