

LNP™ LUBRICOMP™ WAL34 compound

20% арамидное волокно

Polybutylene Terephthalate

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP WAL34 is a compound based on Polybutylene Terephthalate resin containing PTFE, Aramid Fiber. Added features of this material include: Internally Lubricated.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound WAL-4034

Product reorder name: WAL34

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно		
Добавка	Ptfе лубрикант		
Характеристики	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow: 24 hours	1.4	%	ASTM D955
Transverse flow: 24 hours	2.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	4480	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	57.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.9	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	103	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения			ASTM D3702 Modified
With self-dynamics	0.082		ASTM D3702 Modified
With Self-Static	0.065		ASTM D3702 Modified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	180	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

