

Terraloy™ MB-13000A

Thermoplastic Starch + PP

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Terraloy MB-13000A is a Thermoplastics Starch/PP masterbatch that contains up to 50% of TPS renewable content. Impact PP melt index (L) in the masterbatch is 20. This compound is for Injection molded application. Recommended letdown ratio with PP is 1:1.

Главная Информация			
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Маточная смесь		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.4	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	165	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация		Номинальное значение	
Двуслойное содержание	< 50.0		
Коэффициент спуска-С PP	1:1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

