

Mytex® AN16L(W)-D56

Talc

Polypropylene

Mytex Polymers

Описание материалов:

AN16LW-D56 is a compounded talc filled elastomer modified polypropylene with good impact and excellent material flow properties.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Talc
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Высокий поток
	Высокая ударопрочность
	Модификация удара
Используется	Автомобильные внешние части
	Автомобильная внешняя отделка

Формы	Гранулы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D792
--------------	-------	-------------------	-----------

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение ¹ (Yield)	19.0	MPa	ASTM D638
--	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении ² (Break)	110	%	ASTM D638
---	-----	---	-----------

Флекторный модуль-Касательная ³	1150	MPa	ASTM D790
--	------	-----	-----------

Flexural Strength ⁴ (Break)	23.0	MPa	ASTM D790
--	------	-----	-----------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	450	J/m	ASTM D256
-----------------------------	-----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648
---	------	----	-----------

NOTE	
------	--

1.	50 mm/min
----	-----------

2.	50 mm/min
----	-----------

3.	1.3 mm/min
----	------------

4.	1.3 mm/min
----	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

