

## Ravago Compounds HMP-366

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Ravago Manufacturing Americas, LLC

### Описание материалов:

Key Features:

35-mesh powder

Available as microbead (HMM-366)

Flexible

Excellent low temperature impact

Good moldability

Compounded for uniform additive dispersion

Excellent long term outdoor weatherability (UV8)

Natural as well as standard, custom or special effect colors available

Stock colors may be available. See Stock color bulletin

Also available in pellet form as HM-366

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая гибкость Хорошая плавность Хорошая устойчивость к погоде Ударопрочность при низкой температуре		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Гранулы Порошок Сферы		
Метод обработки	Прессформа сжатия Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.51	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, Compression Molded, F50)	4.00	hr	ASTM D1693B
Содержание винилацетата	7.0	wt%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Compression Molded)	11.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная (Compression Molded)	95.1	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, Compression Molded	37.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed, Compression Molded	< 23.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.52 mm	HB		
3.05 mm	HB		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Pourability	32.0	sec	ASTM D1895
NOTE			

1. Natural resin

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat