

Diamond GPPS GP-543

General Purpose Polystyrene

Diamond Polystyrene

Описание материалов:

DIAMOND GPPS 543: a general purpose Polystyrene grade. It gives excellent clarity, superior flexibility and good surface shine. It has good dimensional stability at high temperatures.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Хороший поток</p> <p>Хорошая плавность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая поверхность</p> <p>Высокая четкость</p>		
Используется	<p>Компоненты прибора</p> <p>Контейнеры</p> <p>Косметика</p> <p>Чашки</p> <p>Общее назначение</p> <p>Товары для дома</p> <p>Оптическое применение</p> <p>Стационарные принадлежности</p> <p>Настольные товары</p> <p>Тонкостенные детали</p> <p>Игрушки</p>		
Внешний вид	Прозрачный синий оттенок		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.04	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	9.5	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	39.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.2	%	ASTM D638

Флекторный модуль	69.6	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	97.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

