

APICAL 500NP

PI Film

Kaneka North America LLC

Описание материалов:

APICAL 500NP is a PI Film material. It is available in Latin America or North America.

Главная Информация			
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 3.0	%	IPC TM-650 2.6.2
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882A
MD : Break	> 228	MPa	
TD : Break	> 228	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882A
MD : Break	> 50	%	
TD : Break	> 50	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (200°C)	> 1.0E+12	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность ¹ (in Air)	> 120	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	< 3.90		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	< 3.5E-3		ASTM D150
NOTE			

1. 500 V/sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

