

SABIC® PP 501P

Polypropylene Homopolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® PP 501P is a multi purpose grade for extrusion applications.

Application:

SABIC® PP 501P is suitable for extrusion of tapes and strapping.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Средняя изотактика | | |
| | Гомополимер | | |
| | Широкое молекулярное распределение веса | | |
| Используется | Ремешок | | |
| | Материал ремня | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| | Экструзионная нить | | |
| | Экструзия волокна (спиннинг) | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.905 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 1550 | MPa | ISO 527-2/1A |
| Tensile Stress (Yield) | 37.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 10 | % | ISO 527-2/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | | | |
| -- | 152 | °C | ISO 306/A |
| -- | 88.0 | °C | ISO 306/B |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

