

Karina LIGHT BLUE PVC COMP. -E600D06/958

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

SHOE INDUSTRY

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Внешний вид	Синий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.19 to 1.25	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	58 to 62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 6.86	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
Устойчивость к истиранию	< 200	mm ³	DIN 53516
Сопrotивление разрыву	> 25.0	kN/m	DIN 53507
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat