

Ebalta AH 120 / SR

Ероху; Epoxide

Ebalta Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Applications

Laminating resin for fabrics

Properties

thin laminates

good heat resistance

short potlife

unfilled

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Средняя термостойкость		
Используется	Общее назначение Ламинаты		
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суху (Shore D)	78 to 84	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3300 to 3900	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	120 to 140	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	95.0 to 115	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	46 to 66	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0 to 91.0	°C	ISO 75-2/B
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 23		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.10 to 1.14	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	1.2 to 1.5	Pa·s	
Время отверждения (20°C)	8.0 to 10	hr	
Срок службы горшка ¹ (20°C)	16 to 18	min	

NOTE

1. 200 g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

