

## Skyrol® SL70

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

### Описание материалов:

Skyrol® SL70 is a coextruded polyester film with a heat sealable layer on one side. SL70 has a wide range of heat sealing temperature. It is available in the thickness ranging from 48 to 152 gauge.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-249671		
Характеристики	Термогерметичный		
Используется	Пленка		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.0200 mm	1.4	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0200 mm	0.60	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения <sup>2</sup>			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.40		
vs. Itself - Static	0.30		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 20 µm	179	MPa	
TD : Yield, 20 µm	207	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 20 µm	170	%	
TD : Break, 20 µm	120	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (20.0 µm)	4.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	20 µm		
2.	20 µm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

