

Generic Rubber - Silica

Кремнезем

Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Rubber - Silica
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Кремнезем		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	0.241 to 4.14	MPa	ASTM D638
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (23°C)	1.09 to 1.21	g/cm ³	
Срок службы горшка (23°C)	90 to 330	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость по суше (23°C)	14 to 80		
Прочность на растяжение (23°C)	4.65 to 10.6	MPa	
Удлинение при разрыве (23°C)	700 to 1500	%	
Tear Strength (23°C)	24.5 to 52.5	kN/m	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat