ExxonMobil™ LLDPE LL 3201 Series

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 3201 resin is hexene copolymer linear low density polyethylene film resin. The film made of LL 3201 resin has excellent tensile properties, hardness and toughness. These excellent properties, together with good drafting, make them useful for demanding packaging purposes.

Главная Информация	
Добавка	LL 3201,69: аппараты обработки; Стабилизатор тепла LL 3201,36: обработка помощи; Анти-какинг агент (5000 ppm); Тепловой стабилизатор

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	237	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	281	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	11.9	MPa	ASTM D882
TD: Yield	13.4	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	61.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	48.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	510	%	ASTM D882
TD: Fracture	810	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	110	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	140	g	ASTM D1922
TD	780	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	57		ASTM D2457
Haze	11	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat