

## ARBOFILL® ARBOFILL

Cellulose Acetate

TECNARO GmbH

### Описание материалов:

Thermoplastics from renewable resources for plastics processing

Our granules ARBOFORM ® , ARBOBLEND ® and ARBOFILL ® can be processed with injection moulding, extrusion, calendering, blow molding, deep drawing or pressing into moulded parts, half-finished product, sheets, films oder profiles.

Главная Информация	
Характеристики	Биоразлагаемый Низкий и без запаха Содержание возобновляемых ресурсов
Используется	Товары для дома Профили
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование Каландрирование Экструзия Литье под давлением Пресс-форма

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2740	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	27.9	МПа	
Break	26.7	МПа	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	3.6	%	
Break	4.5	%	

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

