Escorene™ Ultra FL 00119

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

FL 00119 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate with low crystal point

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.65	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	19.0	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	54.0	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	56.0	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	33.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	610	%	ASTM D882
TD: Fracture	630	%	ASTM D882
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	62.0	°C	ASTM D1525
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat